



**CENTROCOT**  
Innovation experience

Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.  
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)  
Tel. 0331 696711 Fax 0331 680056  
email info@centrocot.it web www.centrocot.it  
C.F. e P.IVA 01724710122



LAB N° 0033

## Rapporto di Prova 16RA13023

del 05/12/2016

Spett.  
**NATURA LIFE di Paolo Polizzi**  
Via Montereio 200  
03011 ALATRI (FR)

**Il presente Rapporto di Prova annulla e sostituisce il Rapporto di Prova n. 16RA10681 del 28/10/2016**

### Campioni e identificazione

#### Campione 16LA19891

Data accettazione: 07/10/2016

Data ricevimento campione: 04/10/2016

Descrizione: Tessuto a maglia

Articolo: Medstan Bio Therapy / Natura Life magnetic Shield

Composizione: 57% filo bioceramico, 26% poliestere, 11% cotone bio, 6% filo in lega Medstan

Campionamento a cura: committente

Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

70591 Tessuti. Tempo di asciugamento (Skin Model)

70593 Tessili. Resistenza evaporativa (Skin Model)

### Tessuti. Tempo di asciugamento (Skin Model)

Metodo di prova	MIP 320:2008 Rev. 0
Apparecchiatura di prova	Skin Model
Ambientamento e prova a	(20 ± 0.5)°C - (65 ± 5)%U.R.
Numero delle provette analizzate	3
Numero misurazioni per provetta	1
Data inizio prova:	26/10/2016
Data fine prova:	26/10/2016

Risultati campione	16LA19891	*	unità	valore
<i>Tempo di asciugamento (ât)</i>				
1 <sup>a</sup> provetta			min	15
2 <sup>a</sup> provetta			min	16
3 <sup>a</sup> provetta			min	16
Valore medio			min	16
<i>Quantità di acqua assorbita</i>				
1 <sup>a</sup> provetta			%	76
2 <sup>a</sup> provetta			%	82
3 <sup>a</sup> provetta			%	80
Valore medio			%	79

© medstan